



MILIĆ doo

PARAĆIN



Cu užad za nadzemne vodove (DIN 48 201 Teil 1)

Konstrukcija:

Cu uže je konstrukcije od sedam ili više bakarnih žica (meko-vučenih ili tvrdo-vučenih) prema DIN 48 200 použenih u koncentričnim slojevima.

Nazivni presek	Računski presek	Konstrukcija Cu	Prečnik užeta	Neto težina (približno)	Prekidna čvrstoća
mm ²	mm ²	n x d	mm	kg/km	kN
10	10,02	7 x 1,35	4,1	90	4,02
16	15,89	7 x 1,70	5,1	143	6,37
25	24,25	7 x 2,10	6,3	218	9,72
35	34,36	7 x 2,50	7,5	310	13,77
50	49,48	7 x 3,00	9,0	446	19,84
50	48,35	19 x 1,80	9,0	437	19,38
70	65,81	19 x 2,10	10,5	596	26,38
95	93,27	19 x 2,50	12,5	845	37,39
120	116,99	19 x 2,80	14,0	1060	46,90
150	147,11	37 x 2,25	15,8	1337	58,98